台 灣 化 學 纖 維 股 份 有 限 公 司
380, SEC. 6, NANJING E. RD., TAIPEI, TAIWAN

安 全 資 料 表

一、化學品與廠商資料

產品名稱：MODIFIED POLYCARBONATE (改性 聚碳酸樹酯)
建議用途及限制使用：塑料加工使用或混料使用
產品編號：TAIRILITE AC3873
製造商或供應商名稱、地址及電話： 供應商：台灣化學纖維股份有限公司 塑膠部 PABS 廠 地　址：雲林縣麥寮鄉台塑工業園區 5 號 電　話：+886-5-6813021
聯絡電話：　+886-5-6813021　　傳真：+886-5-6813023 緊急聯絡電話：+886-2-27122211 轉 5493　　傳真：+886-2-27180358

二、危害辨識資料

化學品危害分類：　無（不屬於 GHS 27 種危害分類）
標示內容：　象徵符號：　警示語：　危害警告訊息：　危害防範措施： 無（不屬於 GHS 27 種危害分類）
其他危害： 眼睛：細粉或加工過程發煙，進入眼睛可能對眼睛造成刺激。 皮膚：加工過程高溫熔融狀態，若接觸皮膚可能引起皮膚燙傷。 吸入：細粉或加工過程發煙，進入呼吸道可能對呼吸道造成刺激。 食入：少量誤食，基本上無危害；大量誤食，建議就醫取出。

三、成分辨識資料

物質成分及英文名稱	含量(wt%)	CAS NO.	分子式
聚碳酸酯樹脂 PC Resin Poly-(4,4' isopropyliden dipheyl carbonate) (Polycarbonate)	98.8~95.5%	103598-77-2	$-(O-C_6H_4-C(CH_3)_2-C_6H_4-O-CO-)_n$
添加劑 Proprietary ingredients	1.2~4.5%	-	-

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

吸　　入：1.由形狀推測，未必是膠粒被吸入。
2.若不甚吸入高溫熔融樹脂產生之氣體，則立即遠離該處並至新鮮空氣處呼吸新鮮空氣。
3.發生咳嗽或呼吸困難立即就醫。

眼睛接觸：1.立即移走滲入物。
2.當膠粒進入眼睛，假如眼睛被搓揉，可能刺激或傷害角膜，立即用清水沖洗至少 15 分鐘，不可搓揉。
3.有任何異常，立即就醫。

吞　　食：1.雖然未必會發生，誤食入時給予大量清水喝下。 2.食入較多量、或有嘔吐情形發生，立即就醫。 皮膚接觸：1. 高溫熔融狀態下接觸皮膚，立即以冷水沖，並依燒燙傷處理步驟緊急初步處理。 2.若被高溫熔融之樹脂黏著於皮膚，切勿直接將之剝離皮膚，應迅速就醫 3.迅速就醫
最重要症狀及危害效應：未經加工時，無危害。加工時，燙傷危害。
對急救人員之防護：配戴防塵口罩及安全眼鏡。
對醫師之提示：無需特殊解毒劑，視病患之症狀給予支持性療法。

五、滅火措施

適用滅火劑：噴水、泡沫滅火器
燃燒危害：火災發生時，高分子因高溫導致分解，可能產生煙霧或高分子之分解碎片，而這些煙霧或分解物，可能含有刺激性或毒性物質，包括一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、及少量乙醛、酚及其衍生物等化合物。 氧氣不足時會釋放濃煙，機械處理時亦會產生粉塵。操作時須預防粉塵之累積導致爆炸。
滅火設備：消防人員需配戴全套之防火衣，若於周遭環境沒有充分新鮮空氣時，需配戴正壓空氣呼吸器(SCBA)，如無足夠安全防護裝備時，消防人員需於安全距離外之安全地點使用滅火器材滅火。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：灑落在地板上或樓梯，將會發生滑倒或跌倒之危險，應立即清除。
環境注意事項：意外洩漏將污染環境，必須立即收集處理。
清理方法：洩漏時予以清理，且於分離雜質後，可回收再利用。

七、安全處置與儲存方法

安全處置： 1.製程氣體可能刺激呼吸器官及皮膚，當吸入大量氣體時，會造成嘔吐和頭痛。 2.切粒時會產生粉塵，引發靜電及粉塵爆炸，因此必須保持工作場所清潔及做好粉塵收集。
儲存方法： 應置放於乾燥陰涼處，避免日曬與接近火/熱源。堆疊存放時，應防傾倒。

八、暴露預防措施

控制濃度：一般僅需良好之充足空氣流通即可，若於某些特殊操作或常態性操作時，則可能需要抽氣設備。
容許參數：可吸入粉塵全天濃度不超過 10mg/m^3 為上限。 生物指標：可吸入粉塵濃度 5mg/m^3/(OSHA PEL)/全天濃度不超過 15mg/m^3 為上限。
個人防護設備： 呼吸防護：低濃度防護面具 手部防護：乳膠手套 眼睛防護：防護安全護目鏡

皮膚及身體防護：長袖作業服
衛生措施：身體接觸膠粒後，若殘留細粉，建議清洗。

九、物理及化學性質

物質狀態　：固體	形狀　：顆粒狀(3mm)
顏色　：透明或染色粒	氣味　：淡塑膠味
PH 值　：無	沸點/沸點範圍：無
軟化點　：130℃	爆炸界限　：無
熔點　：210~220℃	蒸氣密度（空氣＝1）：無（固體）
蒸氣壓　：極微小可忽略不計	水中溶解度　：不溶於水
密度　(水＝1)：1.18~1.20 /25℃	揮發速率：不揮發
自燃溫度　：＞ 550℃	

十、安定性及反應性

安定性：在建議條件下使用及貯存非常安定。
特殊狀況下可能之危害反應：無資料。
應避免之狀況：避免長期儲放於高溫場所(＞300℃)。於長期高溫下，可能導致產品分解。
應避免之物質：強氧化劑。
危害分解物：生產操作時，高溫可能會導致煙塵產生，包括高分子分解碎片等，而這些物質將會產生刺激性。

十一、毒性資料

暴露途徑：無毒害	慢毒性或長期毒性：無
症狀：無	半數致死劑量（LD_{50}）：無
急毒性：無	半數致死濃度（LC_{50}）：無

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈：無法經生化作用分解，於陸上的環境將殘存於土壤中；於水中環境則將沈降殘存於沈積物中。
崩解作用：水無法溶解，於環境周遭呈安定狀態殘存，於陽光長期照射後將呈表層剝離狀態，目前不預期能經生化作用而分解。
生態毒性：無生態毒性。

十三、廢棄物處置方法

廢棄物處理：不得任意傾倒廢棄物，尤其不得棄置於地面、下水道及水源地。應依各所在地相關法律條文規範依法處置。
回收處理：可經由授權取得執照之回收業者回收再利用。

十四、運送資料

國際運送規定：1.避免弄潮或被草率處理，包裝應該不要受損。 2.若包裝受損，將造成膠粒灑落，容易有滑倒或摔倒情形發生，應儘速清理。
運送方式：本產品於輸送時適合內陸、海運、空運輸送。

十五、法規資料

適用法規： 職業安全衛生法 道路交通安全規則 廢棄物清理法 資源回收再利用法 及各所在地相關法律條文規範。

十六、其他資料

參考文獻：
製表單位： 台灣化學纖維股份有限公司塑膠部技術組
地　　址： 台北市南京東路六段 380 號
電　　話： +886-2-27122211 轉 5493
製表日期：2015.01.23
修訂日期：2025.06.06